

性能評定書

設備機器の種別	防火材等（共住区画貫通配管等）	
型式記号	エスロン耐火VPパイプ（FS-VP）	
申請者	住所	大阪府大阪市北区西天満 2-4-4
	名称	積水化学工業株式会社
	代表者氏名	代表取締役社長 加藤 敬太
性能評定番号	KK19-147号	
性能評定年月日	平成19年（2007年）08月28日	
性能評定有効期限	令和08年（2026年）03月31日	
性能評定の内容	標記共住区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成17年消防庁告示第4号）に規定する耐火性能を有しているものと認められる。 対象：壁	

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター
理事長 北 崎 秀



別 添

平成19年8月28日

評 定 報 告 書

消防防災用設備機器性能評定委員会

委員 長 次郎丸 誠男

消防防災用設備機器の種類	防火材等（共住区画貫通配管等）
型 式 記 号	エスロン耐火VPパイプ（FS-VP）
申 請 者	積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-4

評定結果

標記共住区画貫通配管等は、別記評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成17年消防庁告示第4号）に規定する耐火性能を有しているものと認められる。

対象：壁

別記

1. 評定概要

1 構造等

(1) 構造

膨張黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管は、内外層にJIS K 6741（硬質塩化ビニル管）の性能を有する硬質ポリ塩化ビニル樹脂を用い、中間層に耐火性硬質ポリ塩化ビニル樹脂を用いた3層一体構造であり、その構造を図-1に示す。




図-1 膨張黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管の断面構造

(2) 形状、寸法

膨張黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管は、外径、厚さ並びにその許容差にあつてはJIS K 6741(硬質塩化ビニル管)のVPと同じであり、寸法は次のとおりである。

(単位：mm)

呼び径	外径	許容差	全体の厚さ	許容差	内層・外層の最小厚さ	中間層の最小厚さ
40	48.0	±0.2	3.6	0.8	0.3	2.0
50	60.0	±0.2	4.1	0.8	0.3	2.2
65	76.0	±0.3	4.1	0.8	0.3	2.2
75	89.0	±0.3	5.5	0.8	0.4	3.0
100	114.0	±0.4	6.6	1.0	0.5	3.6
125	140.0	±0.5	7.0	1.0	0.6	3.8

(3) 材料

ア 耐火性硬質ポリ塩化ビニル樹脂の組成は次のとおりである。

物理的性質は、次のとおりJIS K 6741のVPに準ずる。

項目	性能
引張降伏強さ	45 MPa 以上
耐圧性	2.5 MPa 以上
扁平性	外径の1/2まで圧縮し、割れおよびヒビなし
ビカット軟化温度	76℃以上

膨張開始温度は約200℃であり、膨張倍率は約3倍である。

イ 接着剤

施工時に使用する接着剤は硬質ポリ塩化ビニル管の接着に用いる一般的な塩化ビニル・酢酸ビニル共重合樹脂系のものである。

2 施工仕様


鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート又は軽量気泡コンクリートからなる壁に次のとおりの施工を行う。

(1) 施工手順


膨張黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管の施工手順

(7) 管が区画貫通する位置に予め開口部を設置する(開口径φ183 mm以下)。

(4) 管を所定の位置に配管する。



(9) 開口部に板等をあて、セメントモルタル(セメント:砂=1:3)で埋め戻す。




(2) 施工図例


膨張黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管の施工図例

(単位：mm)


<斜視図>



<正面図>



<断面図>



3 試験結果の概要

本工法の耐火性能については、次のとおりである。

試験項目	試験内容	試験結果
区画貫通部の耐火性能 (壁)	1 壁厚 75mm 2 壁材質 軽量気泡コンクリート (ALC [®] 袖) 3 開口部 ϕ 183mm 4 貫通部 膨張黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管 呼び径 100 (外径 ϕ 114mm)	1時間耐火 良

II. 評定条件

1 施工上の条件

- (1) 共住区画を構成する壁に排水管及び排水管に付属する通気管が貫通する部位に適用すること。
- (2) 貫通部の穴の大きさ及び形状は、直径が183mm以下の円形であること。
- (3) 配管を貫通するために区画に設ける穴相互の離隔距離は、200mm以上であること。ただし、住戸等と共用部分との間の耐火構造の壁にあつては、適用しない。
- (4) 貫通する配管は、外径114mm以下の膨張黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管であること。
- (5) 厚さ75mm以上の耐火構造の壁に適用すること。
- (6) 共住区画を構成する壁が軽量気泡コンクリートにあつては、貫通部が目地部に位置しないように施工すること。
- (7) 貫通部は、施工仕様に基づく詳細な施工方法に関するマニュアルにより施工すること。

2 品質管理上の条件

- (1) 膨張黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管の使用材料は、ロットごとに品質等の管理を徹底すること。
- (2) その他の配管との識別をすること。